

珪砂のアルミナ源補填に適した各種長石を提供

国産・輸入長石

硝子製品生産の際に欠かせないアルミナ源として、当社は日本の国内長石メーカーとのタイアップを図り、各種長石を取り扱っております。国内産以外にも韓国産長石の取り扱いも行っており、用途に合わせた使い分けが可能です。

国内長石

【品質(標準品位)】

化学組成 SiO₂ 76.0%以上, Al₂O₃ 12.4%~13.2%, Fe₂O₃ 0.15%以下, K₂O+Na₂O 8.0%~12.0%

粒 度 +500 μ m 1.0%以下


ご要望にあわせ受け渡し形態は、フレコン入り・バラ納入等の対応が可能です。
このほかにも種々品揃えを用意しております。

輸入長石

鉱 量 5,000万トン以上

生産能力 580トン/日

生産工程



【品質(標準品位)】

化学組成 SiO₂ 74.3%, Al₂O₃ 13.7%~14.7%, Fe₂O₃ 0.20%以下, K₂O+Na₂O 8.0%~12.0%等

粒 度 +850 μ m 0.04%以下, +600 μ m 1%以下, +500 μ m 5%以下



鉱山



原鉱置き場



製品